

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ



Серия	Коллекция	Форма нарезки	Кол-во цветов	Тип битумосодержащего вяжущего	Кол-во слоев в гонте	Толщина одного слоя, мм	Коэффициент перехлеста	Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв. м, не менее	Вес упаковки, кг	Кол-во кв. м в упаковке	Гарантия
Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS											
Атлантика	Атлантика	Атлантика	2	Битумное (О2)	3	3,2±0,2	5,29	110	38,1	1,5	Пожизненная*
Континент	Континент	Континент	4	Битумное (О2)	3	3,2±0,2	5,29	110	38,1	1,5	Пожизненная*
Вестерн	Вестерн	Вестерн	4	Битумное (О2)	2	3,0±0,2	3,61	110	26,4	1,5	Пожизненная*
Джаз	Джаз	Драконий зуб	6	Битумное (О2)	2	3,0±0,2	3	80	27	2	Пожизненная*
Кантри	Кантри	Драконий зуб	11	Битумное (О2)	2	2,7±0,2	3	90	31,5	2,6	50
Фазенда	Фазенда	Драконий зуб	5	Битумное (О2)	2	2,0±0,2	3	80	26,8	2,6	25
Ультра	Самба	Соната	4	Битумно-полимерное (СБС)	1	3,0±0,2	1,85	110	26,4	3	50
	Фокстрот	Аккорд	6	Битумно-полимерное (СБС)	1	3,0±0,2	1,85	110	26,4	3	50
	Фристайл	Фристайл	4	Битумно-полимерное (СБС)	1	3,0±0,2	2,5	110	31,5	3	50
Классик	Кадриль	Соната	4	Битумное (О2)	1	3,0±0,2	1,85	110	24,3	3	30
Финская	Соната	Соната	3	Битумное (О2)	1	2,7±0,2	1,85	110	23,7	3	20
	Аккорд	Аккорд	2	Битумное (О2)	1	2,7±0,2	1,85	110	23,7	3	20
Оптимa	Соната	Соната	5	Битумное (О2)	1	2,4±0,2	1,85	80	18,9	3	10
	Аккорд	Аккорд	3	Битумное (О2)	1	2,4±0,2	1,85	80	18,9	3	10
	ККЧ	ККЧ		Битумно-полимерное (СБС)	1	3,4±0,2		110	27,5	5	
Фасадная плитка HAUBERK											
HAUBERK	Кирпич	кирпич	9	Битумное (О2)	1	3,0±0,2	2,5	110	23,6	2	30
	Камень	камень	3	Битумное (О2)	1	3,0±0,2	2,3	110	23,76	2,2	30
HAUBERK оптимa	Кирпич	кирпич	4	Битумное (О2)	1	2,8±0,2	2,3	110	22,6	2	20

* Пожизненная гарантия составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем.

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

TN.RU

8 800 600 05 65 профессиональные консультации